

Tanımı

- **Bitüm 2K;** iki bileşenli, akrilik, Bitüm ve kauçuk esaslı su yalıtım malzemesidir. Uygulanan yüzeyde su geçirimsiz, esnek bir tabaka oluşturmaktadır.

Uygulama Alanları

- Yatay ve düşey yüzeylerde
- Perde duvarlarda
- İstinat duvarlarında
- Bodrum ve mahzenlerde
- Yapıların toprak altında kalan kısımlarında
- Dış mekanlarda
- Kapalı çatı ve verandalarda

Özellikleri

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulaması oldukça kolaydır.
- Solventi içermez, dolayısıyla çevre dostudur.
- Esnek yapısı sayesinde çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
- Uygulama ardından donma ve çözülme dayanımı yüksektir.
- Kuru ve nemli yüzeylere uygulama yapılabilir.
- Kapalı alanlarda uygulama yapılabilir

Uygulama

- Uygulama yapılacak yüzeyin her türlü kir, toz, yağ ve gevşek zeminden arındırılması gerekmektedir.
- Yüzeylerdeki derin çatlakların ve su kaçaklarının tamiraty yapılmalıdır.
- Köşe ve kenar kısımlar için min. 5 cm yarıçapında pah yapılmalıdır.
- Uygulama öncesi astar hazırlığı için 1 kg malzemeye 4 kg su oranı göz önünde bulundurularak düşük devirli bir karıştırıcı ile min. 5 dk karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan astar yüzeye homojen şekilde fırça ile yayılarak uygulanmalıdır.
- Yüzeye sürülen astar sonrası tam kuruma sağlanmadan uygulamaya geçilmemelidir.
- Ambalaj içerisindeki B komponenti (toz bileşen) sıvı malzemenin içerisine yavaşça ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan YAY-FLEX BITUM 2K 30 dakika içinde kullanılmalıdır.
- Astar uygulaması ardından minimum iki kat uygulama yapılmalıdır.
- Uygulanan her kat öncesi tam kuruma sağlandığından emin olunmalıdır.
- Katlar birbirine dik istikamette uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılacak hava sıcaklığı +5-30 derece aralığında olmalıdır.
- Uygulama sonrası uygulama yapılan alan minimum 24 saat hava şartlarından korunmalıdır.
- YAY-FLEX BITUM 2K suyun geldiği istikametden uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası hava şartlarına karşı üzeri kapatılmalıdır.

Teknik özellikler

- Görünüm: Likit hali kıvamlı kahverengi, kuruduktan sonra koyu kahverengi, siyah.(Uygulanan yüzeye göre)
- Uygulama Sıcaklığı: (+5°C)-(+30°C)
- Kuruma Süresi: Dokunma: 1 saat
Son Kuruma: 24 saat
- Yoğunluk: 1,05kg/L

Uyarı ve Öneriler

- Uygulama yapılmış yüzeyler don ve UV dayanımı olmadığından 1-3 gün içerisinde kapatılarak dış etkenlere karşı korunmaya alınmalıdır
- Uzun süre güneşe maruz kalmış, donmuş ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Tam kuruma sağlanmadan suya maruz kalmamalıdır
- BITUM 2K'yı soğuk sürünüz, ısıtmayınız, dondan koruyunuz. Benzin, gaz benzeri ile temas ettirmeyiniz.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve Raf Ömrü

- Açılmamış orijinal ambalajında +5 derece ile +25 derece arası sıcaklıklarda maksimum 12 ay saklanabilir.
- Kesinlikle dondan korunmalı ve açılan ambalajlar en kısa sürede kullanılmalıdır.

Temizlik ve Ambalaj

- Uygulama sonrası kullanılan tüm malzemeler su ile yıkanmalıdır
- 22kg sıvı + 8 kg toz (Tek kova 30 kg)
- Plastik kova

Sarfiyat

- 0,75-1,0 kg/m2

İLETİŞİM**YAYLA İZOLASYON**

İVEDİKKÖY MAH.3811.CAD. NO:19

YENİMAHALLE/ANKARA

E-POSTA:yayla.izolasyon@hotmail.com

Tel:0554 837 61 73